

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 001-EN13242-TRI-M-0/32-01/07/2013

ARIDOS ANTOLIN, S.A.Av. Valladolid, 6
34002 Palencia
PALENCIA (ESPAÑA)

☎ 979 77 77 77 - 📠 979 77 77 78

**GRAVERA DE TRIGUEROS**A-62 Burgos-Portugal, Km. 105,6
47282 Trigueros del Valle
VALLADOLID (ESPAÑA)**Nombre del producto:** AG-M-0/32-S. Árido grueso, mezcla, de 0/32 mm, silíceo.**Código de identificación:** ---**Usos previstos:** Preparación de materiales tratados con conglomerantes hidráulicos y no tratados empleados en obras de ingeniería civil y construcción de carreteras.**Fabricante:** Áridos Antolín SA. Av. Valladolid, 6. 34002 Palencia - PALENCIA. ESPAÑA**Representante autorizado:** ---**Norma armonizada:** EN 13242:2002+A1:2007**Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** Sistema 2+**Organismo notificado y tarea realizada:** AENOR, Organismo Notificado nº 0099, ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 0099/CPR/A60/0423, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y evaluación continuas del control de producción en fábrica.**Prestaciones Declaradas para el producto arriba identificado:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS		
Tamaño de áridos	0/31,5 mm	
Granulometría	G _A 80 GT _A 20	
Forma de los áridos gruesos	FI ₃₅	
Densidad de partículas	NPD	
LIMPIEZA		
Contenido en finos	f ₉	
Calidad de los finos	SE ₄ ≥ 40	
PORCENTAJE DE PARTÍCULAS TRITURADAS	C _{50/30}	
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN / MACHAQUEO	LA ₃₀	
ESTABILIDAD EN VOLUMEN	NPD	
ABSORCIÓN / SUCCIÓN DE AGUA	NPD	EN 13242:2002+A1:2007
COMPOSICIÓN / CONTENIDO		
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}	
Azufre total	S ₁	
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón - Contaminantes orgánicos húmicos	No contiene	
RESISTENCIA AL DESGASTE	NPD	
SUSTANCIAS PELIGROSAS		
Liberación de metales pesados	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD	
DURABILIDAD FRENTE A LA METEORIZACIÓN	NPD	
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO Y DESHIELO	NPD	

NPD= Prestación No Determinada.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Juan José Antolín Aguado

Director Técnico – Ingeniero Técnico de Minas

Palencia, a 1 de julio de 2013.



ARIDOS ANTOLIN, S.A.

Av. Valladolid, 6. 34002 Palencia – PALENCIA. ESPAÑA

05

001-EN13242-TRI-M-0/32-01/07/2013

EN 13242:2002+A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

GRAVERA DE TRIGUEROS

A-62 Burgos-Portugal, Km. 105,6
47282 Trigueros del Valle
VALLADOLID (ESPAÑA)

AG-M-0/32-S. Árido grueso, mezcla, 0/32 mm, silíceo.

Características esenciales

Valor o Categoría

FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS

Tamaño de áridos	0/31,5 mm
Granulometría *	G _A 80 GT _A 20
Forma de los áridos gruesos	Fl ₃₅

LIMPIEZA

Contenido en finos	f ₉
Calidad de los finos	SE ₄ ≥ 40

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS TRITURADAS

C_{50/30}

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN / MACHAQUEO

LA₃₀

COMPOSICIÓN / CONTENIDO

Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}
Azufre total	S ₁

Componentes que modifican la velocidad de fraguado y
endurecimiento del hormigón - Contaminantes orgánicos húmicos

No contiene

*Granulometría característica GT_A20	Tamices EN 933-2	40	31,5	25	20	16	8	4	2	0,500	0,250	0,063
	% que pasa en masa	100	80-100	75-100	65-90	50-90	40-63	26-45	15-32	7-21	4-16	0-9