



**ARIDOS ANTOLIN, S.A.**

Av. Valladolid, 6. 34002 Palencia – ☎ 979 77 77 77

**GRAVERA DE CORCOS (Valladolid)**



0099

05

**0099/CPD/A60/0422**

**UNE-EN 12620:2003. Áridos para hormigón**

**AG-R-0/6-S-L: Árido grueso, rodado, 0/6 mm, silíceo, lavado.**

Usos previstos: preparación de hormigones en general, pavimentos de hormigón y hormigón estructural; para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas.

<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>VALOR O CATEGORÍA</b>
<b>TAMAÑO FORMA Y DENSIDAD DE PARTÍCULAS</b>		
Tamaño del árido	d/D mm	0/6
Granulometría *	G <sup>d</sup>	G <sub>A</sub> 85
Forma de los áridos gruesos	FI	FI <sub>20</sub>
Densidad de partículas	Mg/m <sup>3</sup>	≥ 2,40
<b>LIMPIEZA</b>		
Contenido en conchas de los áridos gruesos	SC	SC <sub>NR</sub>
Contenido en finos	f	f <sub>3</sub>
Calidad de los finos	SE <sub>4</sub>	≥ 80
<b>RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN/MACHAQUEO</b>		
Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos	LA	LA <sub>30</sub>
<b>RESISTENCIA AL PULIMENTO</b>		
Resistencia al desgaste de los áridos gruesos	M <sub>DE</sub>	M <sub>DE</sub> NR
Resistencia al pulimento de los áridos gruesos	CPA	CPA <sub>44</sub>
Resistencia a la abrasión superficial de los áridos gruesos	CAV	CAV <sub>NR</sub>
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados.	A <sub>N</sub>	A <sub>N</sub> NR
<b>COMPOSICIÓN / CONTENIDO</b>		
Cloruros. Iones de cloro solubles en agua	% Cl	≤ 0,03%
Sulfatos solubles totales	AS	AS <sub>0,2</sub>
Contenido total en azufre	% S	≤ 1%
Contaminantes orgánicos	Ligeros	≤ 0,50%
Contaminantes orgánicos	Húmicos	No contiene
Contenido en carbonatos del árido fino	% CO <sub>2</sub>	NPD
<b>ESTABILIDAD EN VOLUMEN</b>		
Retracción por secado	% WS	NPD
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>		
Coefficiente de absorción	% WA	≤ 5%
<b>SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>		
Emisión de radioactividad	---	No identificada
Liberación de metales pesados	---	No identificada
Liberación de carbonos poliaromáticos	---	No identificada
Liberación de otras sustancias peligrosas	---	No identificada
<b>DURABILIDAD FRENTE AL HIELO Y DESHIELO</b>		
Resistencia al hielo/deshielo del árido grueso	SM	SM <sub>18</sub>
<b>DURABILIDAD FRENTE A LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE</b>		
Reactividad álcali/silíce	---	No reactivo

* <b>Granulometría característica</b>	Tamices UNE	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm
	% que pasa en masa		90-100	70-90	55-75